

référence article : HOSTO110SJA

produit : sac à déchets type 110 Litres

type de sac : à liens coulissants



Conforme à la norme NF X 30-501

1 - Caractéristiques produit

	valeur nominale	tolérance
Demi périmètre utile	700 mm	0/-2,5%
Longueur utile	1050 mm	0/-2,5%
Epaisseur	28 microns	0/-5 %
Poids	41,47 grs	0/-8 %

Lien de fermeture : coulissant
 Type de soudure : aucune
 Matière : **FLEXITENE**
 Coloris : **JAUNE**

2 - Conditionnement

rouleaux de : **25** sacs
 cartons de : **250** sacs

palettes de : **60** cartons
 dimensions cartons : **292 x 250 x 295 mm**

3 - Caractéristiques mécaniques

Résistance à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette - largeur éprouvette : 15 mm
 vitesse : 500 mm / minute

	nominale
sens extrusion	1,50 daN
sens travers	1,15 daN

Allongement à la rupture NF EN ISO 527-3

mesure du pourcentage d'allongement qu'il est possible de faire subir à l'éprouvette avant sa rupture - largeur éprouvette : 15 mm
 vitesse : 500 mm / minute

	nominale
sens extrusion	580 %
sens travers	750 %

Résistance à la déchirure NF EN ISO 6383-2 (méthode Elmendorf)

mesure de la force nécessaire à la rupture de l'éprouvette qui présente une amorce de rupture



	nominale
sens extrusion	210 cN
sens travers	420 cN

Dart Test NF EN ISO 7765-1

détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine (grammes)
 hauteur de chute : 66 cm

	nominale
	190 g

Résistance à la rupture du lien (-10%)

	> 4 daN
--	-------------------



4 - Caractéristiques concernant l'utilisation

Résistance à la manutention et aux chocs :

l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m
 test **conforme** avec **36 lests** (18 kgs), aucun trou ne doit se former conformément à la norme NF EN 13592

Étanchéité du sac : NF EN 13592

l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures